



BLOCCAMUFFA ACTIV

Codice Scheda	0149
Revisione	02 del 12.02.2019
Denominazione	BLOCCAMUFFA ACTIV
Caratteristiche	Protezione attiva da muffe ed alghe. Soluzione sanitizzante.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Primer. Valore limite UE di COV per BLOCCAMUFFA ACTIV (Cat. A/g): 30 g/l (2010) BLOCCAMUFFA ACTIV contiene al massimo 30 g/l di COV
Ciclo applicativo	<p>MURO NUOVO Intonaci a malta, gesso, calcestruzzo, cemento, cartongesso, mattoni. Supporto completamente stagionato. Pulire accuratamente la superficie asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o elementi in fase di distacco. Stuccare, carteggiare, spolverare. Applicare una mano di soluzione sanitizzante BLOCCAMUFFA ACTIV senza diluire. Spazzolare dopo 24 ore rimuovendo i residui secchi con idonea azione meccanica, facendo attenzione a non far depositare la polvere su superfici non contaminate da muffa. Qualora sia necessario ripetere l'operazione limitatamente alle zone interessate. Sovraverniciare con una finitura specifica per cicli di risanamento per pareti interessate da presenza di muffa.</p> <p>MURO GIÀ PITTURATO Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente ancorata, stuccare, carteggiare, spolverare. Applicare una mano di soluzione sanitizzante BLOCCAMUFFA ACTIV senza diluire. Spazzolare dopo 24 ore rimuovendo i residui secchi con idonea azione meccanica, facendo attenzione a non far depositare la polvere su superfici non contaminate da muffa. Qualora sia necessario ripetere l'operazione limitatamente alle zone interessate. Sovraverniciare con una finitura specifica per cicli di risanamento per pareti interessate da presenza di muffa. In presenza di muffe o altri microorganismi trattare prima la superficie con BLOCCAMUFFA, attendere almeno 30 minuti e lavare con acqua; se necessario ripetere l'operazione. Attendere 4-6 ore ed applicare BLOCCAMUFFA ACTIV, nel caso di superfici molto infestate trattare più volte il supporto, bagnato su bagnato, in modo che il prodotto penetri nell'intonaco. Dopo almeno 24 ore procedere con il ciclo di pittura scelto.</p>
Consigli pratici	<p>CONDIZIONI DELL'AMBIENTE E DEL SUPPORTO Temperatura dell'ambiente e del supporto: min. +5°C / max. +30°C Umidità relativa dell'ambiente: < 60% Umidità del supporto: < 10 di U.R.</p>
Precauzioni di sicurezza	<p>Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso. Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dal gelo, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di residui di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.</p>



BLOCCAMUFFA ACTIV

Codice Scheda 0149

Revisione 02 del 12.02.2019

<u>Informazioni tecniche</u>	<u>Metodo</u>	<u>Dati a 20°C e 60% di Umidità Relativa</u>
Aspetto e finitura		N.D.
Massa volumica, g/ml	UNI 8910	0,950 ÷ 1,050
Viscosità ISO Ø 4, s	UNI 8356	8 ÷ 12
Contenuto solidi, % in peso	UNI 8906	N.D.
Sovraverniciabilità, ore		24
Esterni / Interni		SI / SI
Colori		Trasparente
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo, % in peso		Pronto all'uso
Applicazione a pennello, % in peso		Pronto all'uso
Applicazione a spruzzo ed airless, % in peso		Pronto all'uso
Resa teorica per mano, mq/lit	ISO 7254	6-10 mq/lit per singolo trattamento

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche dopo aver effettuato delle prove preliminari.