



## ZINCOGRIP

<b>Codice Scheda</b>	0137
<b>Revisione</b>	02 del 08.02.2019
<b>Denominazione</b>	ZINCOGRIP
<b>Caratteristiche</b>	Smalto universale anticorrosivo.
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	B4.A.O.B.B.AB Pittura per finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, lucida, con pigmentazione attiva con il supporto, alchidica.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE di COV per ZINCOGRIP (Cat. A/i): 500 g/l (2010) ZINCOGRIP contiene al massimo 500 g/l di COV
<b>Ciclo applicativo</b>	<b>SUPPORTO NUOVO</b> Pulire accuratamente la superficie asportando ogni traccia di ruggine, polvere, sporcizia o elementi in fase di distacco e sgrassare con diluente da lavaggio. Applicare due mani di ZINCOGRIP avendo cura di lasciare uno spessore sottile dopo la prima passata. Per lamiere zincate nuove è necessario lasciare i manufatti esposti per almeno 3 mesi agli agenti atmosferici: successivamente effettuare una leggera carteggiatura e procedere come indicato per i supporti nuovi.  <b>SUPPORTO GIÀ PITTURATO</b> Asportare ogni traccia di eventuali pitture male ancorate, pulire accuratamente la superficie asportando ogni traccia di ruggine, polvere, sporcizia o elementi in fase di distacco e sgrassare con diluente da lavaggio. Applicare due mani di ZINCOGRIP avendo cura di lasciare uno spessore sottile dopo la prima passata. Ricoprire perfettamente la superficie da pitturare, senza lasciare fessurazioni, piccoli buchi o angoli scoperti perché da questi inizierebbe un rapido deterioramento del film e del supporto.
<b>Consigli pratici</b>	<b>CONDIZIONI DELL'AMBIENTE E DEL SUPPORTO</b> Temperatura dell'ambiente e del supporto: min. +5°C / max. +30°C Umidità relativa dell'ambiente: < 60% Umidità del supporto: < 10 di U.R.
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso. Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dal gelo, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di residui di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.



## ZINCOGRIP

**Codice Scheda** 0137

**Revisione** 02 del 08.02.2019

<u>Informazioni tecniche</u>	<u>Metodo</u>	<u>Dati a 20°C e 60% di Umidità Relativa</u>
Aspetto e finitura		Lucido
Massa volumica, g/ml	UNI 8910	1,100 ÷ 1,250
Viscosità ISO Ø 8 , s	UNI 8356	40 ÷ 50
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	40 ÷ 55
Contenuto solidi, % in peso	UNI 8906	50 ÷ 65
Essiccazione, ore		2-3 Al tatto 8-12 Tra 2 mani 18-24 Completa
Sovraverniciabilità, ore		8-12
Esterni / Interni		SI / SI
Colori		Tinte di cartella
Legante		Alchidico
Pulizia attrezzi		Diluyente nitro
Diluyente		Diluyente nitro
Applicazione a rullo, % in peso		Pronto all'uso
Applicazione a pennello, % in peso		Pronto all'uso
Applicazione a spruzzo ed airless, % in peso		10% Diluyente nitro
Rapporto di contrasto	M.U. 1631	98 – Buono
Resa teorica per mano, mq/lt	ISO 7254	16-18 mq/lt
Presa di sporco, ΔL	UNI 10792	1,0 – Molto Bassa

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche dopo aver effettuato delle prove preliminari.