



KLIMA RISANA

Codice Scheda	0250
Revisione	01 del 29.05.2024
Denominazione	KLIMA RISANA
Caratteristiche	Soluzione risanante ad ampio spettro d'azione.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Primer. Valore limite UE di COV per KLIMA RISANA (Cat. A/g): 30 g/l (2010) KLIMA RISANA contiene al massimo 30 g/l di COV
Ciclo applicativo	MURO NUOVO Intonaci a malta, gesso, calcestruzzo, cemento, cartongesso, mattoni. Supporto completamente stagionato. Pulire accuratamente la superficie asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o elementi in fase di distacco. Stuccare, carteggiare, spolverare. Applicare una mano di KLIMA RISANA senza diluire; spazzolare dopo 24 ore rimuovendo i residui secchi con idonea azione meccanica, facendo attenzione a non far depositare la polvere su superfici non contaminate da muffa. Qualora sia necessario ripetere l'operazione limitatamente alle zone interessate. MURO INFESTATO DA MUFFE, MUSCHIO, ALGHE DA CONDENSA Trattare la superficie con KLIMA RISANA applicando direttamente sulle parti da sanificare e nelle loro immediate vicinanze. Lasciare agire per 30 minuti. Lavare abbondantemente con acqua le superfici trattate avendo cura di eliminare tutti i residui. A superficie asciutta procedere con un secondo trattamento con KLIMA RISANA. Lavare abbondantemente con acqua le superfici trattate avendo cura di eliminare tutti i residui.
Consigli pratici	CONDIZIONI DELL'AMBIENTE E DEL SUPPORTO Temperatura dell'ambiente e del supporto: min. +5°C / max. +30°C Umidità relativa dell'ambiente: < 60% Umidità del supporto: < 10 di U.R.
Precauzioni di sicurezza	Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso. Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dal gelo, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di residui di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.



KLIMA RISANA

Codice Scheda 0250

Revisione 01 del 29.05.2024

<u>Informazioni tecniche</u>	<u>Metodo</u>	<u>Dati a 20°C e 60% di Umidità Relativa</u>
Aspetto e finitura		N.D.
Massa volumica, g/ml	UNI 8910	0,950 ÷ 1,050
Viscosità ISO Ø 4	UNI 8356	8 ÷ 12
Contenuto solidi, % in peso	UNI 8906	N.D.
Sovraverniciabilità, ore		24
Esterni / Interni		SI / SI
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo, % in peso		Pronto all'uso
Applicazione a pennello, % in peso		Pronto all'uso
Applicazione a spruzzo ed airless, % in peso		Pronto all'uso
Resa teorica per mano, mq/lit	ISO 7254	5–8 mq/lit per singolo trattamento

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche dopo aver effettuato delle prove preliminari.