



99%

Codice Scheda	0241
Revisione	02 del 22.01.2026
Denominazione	99%
Caratteristiche	Pittura lavabile. 99% di opacità. Antiriflesso.
Classificazione (UNI 8681)	B4.C.O.A.2.HB Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per 99% (Cat. A/a): 30 g/l (2010) 99% contiene al massimo 30 g/l di COV
Ciclo applicativo	MURO NUOVO Intonaci a malta, gesso, calcestruzzo, cemento, cartongesso, mattoni. Supporto completamente stagionato. Pulire accuratamente la superficie asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o elementi in fase di distacco. Stuccare, carteggiare, spolverare. Applicare 1 mano di isolante GRUNFIX. Applicare 2 mani di 99%. MURO GIÀ PITTURATO Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente ancorata, stuccare, carteggiare, spolverare. Applicare 1 mano di isolante MIKRO. Applicare 2 mani di 99%.
Consigli pratici	CONDIZIONI DELL'AMBIENTE E DEL SUPPORTO Temperatura dell'ambiente e del supporto: min. +5°C / max. +30°C Umidità relativa dell'ambiente: < 60% Umidità del supporto: < 10 di U.R.
Precauzioni di sicurezza	Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso. Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dal gelo, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di residui di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.



99%

Codice Scheda 0241

Revisione 02 del 22.01.2026

<u>Informazioni tecniche</u>	<u>Metodo</u>	<u>Dati a 20°C e 60% di Umidità Relativa</u>
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica, g/ml	UNI 8910	1,600 ÷ 1,700
Viscosità Brookfield, cps	ASTM D 2196	15000 ÷ 18000
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	50 ÷ 70
Contenuto solidi, % in peso	UNI 8906	55 ÷ 70
Sovraverniciabilità, ore		4 ÷ 6
Esterni / Interni		NO / SI
Legante		Acrilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo, % in peso	Bianco / Colorato	40% con acqua / 30-35% con acqua
Applicazione a pennello, % in peso	Bianco / Colorato	40% con acqua / 30-35% con acqua
Applicazione a spruzzo ed airless, % in peso	Bianco / Colorato	40-50% con acqua / 30-35% con acqua
Rapporto di contrasto	M.U. 1631	99,3 – Ottimo
Resa teorica per mano, mq/lt	ISO 7254	15-17 mq/lt
Resistenza all'abrasione umida	EN 13300 ISO 11998	Pittura per pareti lavabile o spazzolabile Classe 1
Diffusione del vapore d'acqua WDD (spessore film, 250 micron secchi)	UNI 9396	240 g/mq in 24 h – Alta
Brillantezza, gloss	UNI 9389	1 – Molto opaco
Presa di sporco, ΔL	UNI 10792	5,5 – Bassa

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche dopo aver effettuato delle prove preliminari.